



# ELECROM STRETCH WHITE STABLE TRACK


*scheda tecnica*

DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	CARATTERISTICHE
Film poliuretano bistrato su carta siliconata: lo strato superiore più resistente e stampabile, quello inferiore termoadesivo	Supporto termoadesivo elastico stampabile con gli inchiostri conduttivi per la realizzazione di tessuti intelligenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compressibilità ottimizzata per ottenere una traccia stabile e mantenere un altissimo livello di conducibilità</li> <li>• Lato superiore alto fondente garantisce l'integrità della traccia durante l'asciugatura e il trasferimento termico</li> <li>• Lato inferiore basso fondente agevola l'aggancio al tessuto</li> <li>• Morbido</li> <li>• Resistente ai lavaggi</li> </ul>


## ACCORGIMENTI D'USO

FASE 1: Stampare l'inchiostro conduttivo sul lato superiore. La temperatura di asciugatura non deve eccedere i 130 °C / 30'

FASE 2: Rimuovere il liner in carta siliconata e trasferire il film sul tessuto. Il lato inferiore, termoadesivo, si attiva a 150°C ed assicura un perfetto ancoraggio sul tessuto. Tempo di trasferimento 15 s, pressione 2.8-4.2 bar (40-60 psi)



Fase 1: Film stampato



Fase 2: Film trasferito su tessuto

## PROPRIETA' FISICHE E MECCANICHE

Proprietà	Metodo d'analisi	Unità di misura	Valori nominali
Spessore nominale	Metodo interno	micron	80±7
Grammatura della carta	Metodo interno	g/m <sup>2</sup>	90±10
Colore	-	-	Bianco
Temperatura di fusione	DSC	°C	120-130
Carico di rottura	ISO 527-3/2/200	MPa	>10
Allungamento a rottura	ISO 527-3/2/200	%	>220
Modulo 100%	ISO 527-3/2/200	MPa	>6
Durezza	Metodo interno	Shore A	99.6

Le informazioni riportate e tutte le consulenze in termini di ingegneria dell'applicazione saranno da noi fornite alla nostra migliore conoscenza, ma non saranno da considerarsi informazioni vincolanti nemmeno a fronte di diritti di proprietà industriale di terzi. Qualsiasi consulenza di questo tipo non deve sollevare il cliente dal suo stesso esame delle nostre attuali informazioni di consulenza in merito alla loro idoneità per le procedure e le applicazioni previste. È responsabilità degli utenti determinare l'idoneità per il proprio uso e applicazione e testare l'intero processo di produzione per garantire che il prodotto sia completamente idoneo all'uso previsto, poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo. La vendita dei nostri prodotti sarà soggetta alle nostre attuali condizioni generali. Ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche necessarie a migliorare il prodotto.