

**THERMACROM MATT L-RTT***scheda tecnica*

DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	CARATTERISTICHE
Film di poliestere mattato biorientato termostabilizzato con trattamento release su entrambi i lati	Film per stampa serigrafica, specificamente formulato per il trasferimento termico dell'immagine su tessuti e altri supporti	<ul style="list-style-type: none"> • Hot e cold peel per inchiostri Plastisol • Medio release • Finitura vellutata

ACCORGIMENTI D'USO

- Procedere secondo la sequenza di stampa indicata:
- Stampare gli strati di inchiostri ad immagine rovesciata
 - Applicare lo strato di adesione a registro
 - Eseguire il trasferimento termico con pressa a caldo

PROPRIETA' FISICHE E MECCANICHE

Proprietà		Metodo d'analisi	Unità di misura	Valori nominali
Composizione	<i>Film di poliestere</i>	-	%	100
Trattamento superficiale		-	-	Release mattato
Spessore nominale		ASTM D 374	µm	100
Spessore reale		ASTM D 374	µm	130 ± 5%
Carico di rottura	<i>Longitudinale</i>	ASTM D 882	daN/mm ²	18
Allungamento a rottura	<i>Longitudinale</i>	ASTM D 882	%	130
Retrazione a 150°/30'	<i>Longitudinale</i>	ASTM 1204-08	%	< 0.3
	<i>Trasversale</i>			< 0.2
Forza di distacco		Test interno 12	N/25mm	0.16 – 0.25

CONTENUTO DI FORMALDEIDE

Il film THERMACROM MATT L-RTT contiene ridotte quantità di formaldeide, tuttavia, analisi effettuate da laboratorio esterno accreditato OEKO-TEX, hanno dimostrato che non vi è un trasferimento di formaldeide sul tessuto

STOCCAGGIO

Stoccare il materiale nel suo packaging originale in luogo pulito privo di sporco e polvere, a temperature tra +5°C e +30°C e RH inferiore a 65%

Le informazioni riportate e tutte le consulenze in termini di ingegneria dell'applicazione saranno da noi fornite alla nostra migliore conoscenza, ma non saranno da considerarsi informazioni vincolanti nemmeno a fronte di diritti di proprietà industriale di terzi. Qualsiasi consulenza di questo tipo non deve sollevare il cliente dal suo stesso esame delle nostre attuali informazioni di consulenza in merito alla loro idoneità per le procedure e le applicazioni previste. È responsabilità degli utenti determinare l'idoneità per il proprio uso e applicazione e testare l'intero processo di produzione per garantire che il prodotto sia completamente idoneo all'uso previsto, poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo. La vendita dei nostri prodotti sarà soggetta alle nostre attuali condizioni generali. Ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche necessarie a migliorare il prodotto.