



POLIUNDER SOFT

scheda tecnica

DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	CARATTERISTICHE
Sottolastra comprimibile realizzato in gomma sintetica, tessuto e tessuto non tessuto ad alta comprimibilità	Sviluppato per lo spessoramento dei cilindri porta lastra di verniciatura, particolarmente indicato quando si necessita di un sottolastra morbido (es. in cartotecnica)	<ul style="list-style-type: none"> Spessore calibrato e omogeneo. Ottima comprimibilità. Alta resistenza ai più diffusi detergenti per lastre di verniciatura

ACCORGIMENTI D'USO

Per garantire la massima adesione posizionare il Poliunder previa accurata pulizia e sgrassatura del cilindro portalastra. Posizionare con lo strato di gomma a contatto con il cilindro porta lastra di verniciatura (verso l'alto)

PROPRIETA' FISICHE E MECCANICHE

Proprietà	Metodo d'analisi	Unità di misura	Valori nominali				
			1.50	1.70	1.95	2.10	2.30
Spessore nominale	ASTM D 374	mm	1.50	1.70	1.95	2.10	2.30
Colore	-	-	Beige/Blu				
Resistenza alla trazione	Test interno 01	N/5cm	≥1200	≥1200	≥1800	≥1850	≥1850
Durezza	Test interno 06	shore A	77	83	76	73	68
Tolleranza dimensionale del taglio (lastre)		m	0 – 1.25	1.25 – 1.85		1.85 – 3.30	
		mm	± 1	± 2		± 3	

DA UTILIZZARE ENTRO 12 MESI DAL RICEVIMENTO

Le informazioni riportate e tutte le consulenze in termini di ingegneria dell'applicazione saranno da noi fornite alla nostra migliore conoscenza, ma non saranno da considerarsi informazioni vincolanti nemmeno a fronte di diritti di proprietà industriale di terzi. Qualsiasi consulenza di questo tipo non deve sollevare il cliente dal suo stesso esame delle nostre attuali informazioni di consulenza in merito alla loro idoneità per le procedure e le applicazioni previste. È responsabilità degli utenti determinare l'idoneità per il proprio uso e applicazione e testare l'intero processo di produzione per garantire che il prodotto sia completamente idoneo all'uso previsto, poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo. La vendita dei nostri prodotti sarà soggetta alle nostre attuali condizioni generali. Ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche necessarie a migliorare il prodotto.